



B. 40

BITUME ADDITIVATO PER APPLICAZIONI STRADALI

Bitume a modulo elevato, il B.40 è particolarmente indicato per tutte quelle tipologie di pavimentazioni soggette a traffico pesante e/o statico e/o corsie lente e/o tratti soggetti a fenomeni di ornaimento

Proprietà		METODO	SPECIFICHE
Penetrazione a 25°C	1/10 mm	EN 1426	35 – 55
Punto di rammollimento Palla & Anello	°C	EN 1427	57 - 70
Punto d'infiammabilità (Cleveland)	°C	EN ISO 2592	≥ 250
Temperatura di rottura Fraass	°C	EN 12593	≤ -12
Resistenza all'indurimento a 163°C (RTFOT)		EN 12607-1	
Variazione del punto di Rammollimento	°C	EN 1427	≤ 8
Penetrazione residua	%	EN 1426	≥ 60

Condizioni d'impiego

Temperatura di lavorazione	135 - 155 °C
Temperatura di stoccaggio	145 - 155 °C
Temperatura di stoccaggio prolungato *	135 - 145 °C
Temperatura di compattazione	135- 145 °C
Temperatura minima di pompaggio	110 - 120 °C

* per uno stoccaggio superiore a 5 giorni si raccomanda una modesta agitazione



Volpiano (TO) – Italia – base di produzione carico

Rev 01/2020

italiana petroli S.p.A.

Sede legale: Via Salaria n. 1322 - 00138 Roma - Italia - Tel. +39 06 84931 - www.gruppoapi.com - Capitale sociale: euro 47.665.314,00 int. vers. - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di api holding S.p.A. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00051570893 - R.E.A.: RM - 740950